

MEDIUM	Temp	NBR	HNBR	CR	ACM	VMQ	FVMQ	FPM	FFPM	AU	EPDM	PTFE
Laktam	60	Z	Z	Z	B	B	B	Z	Y	B	Z	X
Lanolina (tuszcz z wełny)	20	X	X	Y	X	X	X	X	X	X	Z	X
Likiery	60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Łój	20	X	X	Y	A	A	A	X	X	B	Z	X
Łój wołowy emulsja sulfonowana	100	X	X	Y	B	Y	Y	X	X	B	Z	X
Ług biały (potasowy lub sodowy)	100	Y	Y	Y	B	B	B	Z	Y	B	X	X
Ług posiarzynowy (czarny ług)	80	Y	Y	Y	B	B	B	X	X	B	X	X
Margaryna	60	X	X	Y	X	X	X	X	X	X	Z	X
Masło	20	X	X	Y	A	A	A	X	X	A	B	X
Masło	80	X	X	X	A	X	X	X	X	X	B	X
Melasa	100	X	X	Y	B	A	A	X	X	B	Y	X
Mentol (heksawodorotymol)	60	Z	Z	Z	B	B	B	Y	X	B	Z	X
Metakrylan metylu	20	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Y	Z	Z	X
Metan	20	X	X	X	X	X	X	X	X	A	Y	X
Metoksy butanol	60	X	X	Y	B	A	A	X	X	A	Y	X
Metoksybenzen (anizol)	20	Z	Z	Z	B	B	B	B	X	B	B	X
Metyloamina (metylozan) r-r	20	Z	Z	B	B	B	B	Z	Y	B	X	X
Mieszanina benzyna/benzen 50/50%	20	Z	Z	Z	Z	Z	Y	X	X	Y	Z	X
Mieszanina benzyna/benzen 60/40%	20	Z	Z	Z	Z	Z	Y	X	X	Y	Z	X
Mieszanina benzyna/benzen 70/30%	20	Y	Z	Z	Y	Z	X	X	X	X	Z	X
Mieszanina benzyna/benzen 80/20%	20	Y	Z	Z	Y	Z	X	X	X	X	Z	X
Mieszanina benzyna/benzen/etanol 50/30/20%	20	Z	Z	Z	Z	Z	Y	Y	X	Z	Z	X
Mieszanina kwasów (siarkowy+fosforowy+woda)	40	Z	Z	Z	B	B	B	X	X	B	X	X
Mieszanina nitrująca (kwas	20	Z	Z	Y	Z	Z	Z	X	X	Z	X	X
Mleko	20	X	X	X	B	X	X	X	X	X	Y	X
Mleko wapienne (zawiesina wapna w wodzie)	80	Z	Z	Y	B	B	B	X	X	B	A	X
Mocznik (karbamid) r-r	60	X	X	Y	B	A	A	X	X	B	X	X
Morfolina	60	Z	Z	Z	B	A	A	B	A	B	Y	X
N-propanol	60	Y	Y	Y	B	X	X	Y	X	Z	X	X
Nadchloran potasu r-r	80	Z	Z	Y	B	A	A	X	X	B	X	X
Nadmanganian potasu r-r	40	Z	Z	Y	B	B	B	X	X	B	X	X
Nadtlenek wodoru r-r	20	Z	Z	Z	B	Y	Y	X	X	B	X	X
Nadtlenodwusiarczan potasu r-r	60	Z	Z	Z	B	B	B	X	X	B	X	X
Nafta	20	X	Y	Z	X	Y	X	X	X	X	Z	X
Naftalen	60	Z	Z	Z	B	B	B	X	X	B	Z	X
Naftol ZD (hydroksynaftalen)	20	Y	Y	Z	A	B	A	X	X	B	Z	X
Nawóz sztuczny (sól) r-r	60	X	X	Y	B	X	X	X	X	B	X	X
Nitrgliceryna (trójazotan glicerolu)	20	Z	Z	B	B	B	X	X	X	B	X	X
Nitrobenzen	60	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Y	Z	Z	X
Nitroglikol (dwuazotan glikolu etylenowego) r-r	20	Z	Z	Y	B	A	A	X	X	A	X	X
Nitrometan	20	Z	Z	B	Z	Z	Z	Z	Y	Z	Y	X
Nitropropan	20	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	A	Z	Y	X
Nitryl kwasu akrylowego	60	Z	Z	Z	B	Z	Z	Z	X	B	A	X
o-Nitrotoluen	60	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	A	B	Z	X
Octan amonu r-r	60	X	X	Y	B	A	A	Z	X	Z	X	X
Octan butylu	20	Z	Z	Z	B	B	B	Z	X	B	Y	X
Octan cynku	20	Y	Y	Y	X	X	X	X	X	X	X	X
Octan etylu	60	Z	Z	B	Z	Z	Z	Z	Y	B	A	X
Octan etylu	20	Z	Z	Z	B	B	B	Z	Y	Z	Z	X
Octan izopropylu	80	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Y	B	Y	X
Octan niklu r-r	20	X	X	Y	B	A	A	A	Y	Z	X	X
Octan ołowiu r-r	100	X	Y	Y	B	A	A	Z	X	Z	X	X
Octan ołowiu r-r	60	X	Y	Y	B	A	A	X	X	Z	X	X
Octan pentylu	20	Z	Z	B	B	B	B	Z	X	B	X	X
Octan potasu r-r	20	X	Y	Y	B	A	A	X	X	Y	X	X
Octan winylu	20	B	B	B	B	B	B	B	Y	B	B	X
Oktan	20	A	A	B	B	B	Y	X	X	A	B	X
Oktanol (alkohol oktylowy)	20	Y	Y	X	B	Y	Y	X	X	B	X	X
Oktyl metylofenol	20	B	B	Z	Z	Z	Z	Y	Y	B	Z	X
Olbrot (spermacet)	20	X	X	Y	A	A	A	X	X	A	Z	X
Olej bawełniany	20	X	X	Y	A	A	A	X	X	X	Y	X
Olej biały (olej parafinowy, wazelinowy)	20	X	X	Y	X	X	X	X	X	A	B	X
Olej dorszowy	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	X
Olej fluorowęglowy	100	A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	X
Olej kokosowy	80	X	X	Y	X	X	X	X	X	X	Z	X
Olej kokosowy	60	X	X	Y	A	A	A	X	X	A	B	X
Olej kostny, olej zwierzęcy	60	X	X	Z	X	Y	X	X	X	X	Z	X
Olej kukurydziany	60	X	X	Y	A	A	A	X	X	A	Z	X
Olej lniany	60	X	X	X	A	X	A	X	X	Y	Y	X
Olej maszynowy mineralny	80	X	X	Y	X	Y	X	X	X	X	Z	X
Olej mineralny	100	X	X	Z	X	Y	X	X	X	Y	Z	X
Olej napędowy	80	X	X	Y	X	Y	X	X	X	X	Z	X
Olej oliwkowy	60	X	X	X	X	X	X	X	X	A	Y	X
Olej opałowy na bazie oleju mineralnego	60	X	X	Y	X	Y	X	X	X	X	Z	X
Olej paliwowy lotniczy JP3 (MIL-J 5624)	20	X	Y	Z	Y	Z	X	X	X	Y	Z	X
Olej paliwowy lotniczy JP4 (MIL-J 5624)	20	X	Y	Z	Y	Z	Y	X	X	Y	Z	X
Olej paliwowy lotniczy JP5 (MIL-J 5624)	20	X	Y	Z	Y	Z	Y	X	X	Y	Z	X
Olej paliwowy lotniczy JP6 (MIL-J 25656)	20	X	Y	Z	Y	Z	Y	X	X	Y	Z	X
Olej parafinowy (parafina ciekła)	60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Z	X
Olej rybi	20	X	X	X	X	X	X	X	X	A	Y	X
Olej rzepakowy	20	Y	Y	Y	Y	B	X	X	X	Y	Y	X
Olej silikonowy	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Olej silnikowy	100	X	X	Y	X	Y	X	X	X	Y	Z	X
Olej smołowy	20	Z	Z	Z	B	B	B	A	X	B	Z	X
Olej transformatorowy	60	X	Y	Z	X	Y	X	X	X	X	Z	X
Olej wazelinowy	60	X	X	X	X	Y	X	X	X	A	Z	X
Olej wrzecionowy	60	X	X	Y	X	X	X	X	X	X	Z	X
Olejek eteryczny (olejek lotny)	20	Z	Z	Z	B	B	B	Y	X	B	Z	X
Olejek kamforowy	20	X	Y	Z	B	B	B	Y	X	B	Z	X
Olejek lawendowy	20	Y	Y	Z	Y	B	Y	X	X	A	B	X
Olejek sosnowy	20	Y	Y	Z	B	B	A	X	X	A	B	X
Olejek sosnowy	60	Y	Y	Z	X	Y	X	X	X	X	Z	X
Olejek terpentynowy	20	Y	Y	Z	A	B	B	X	X	B	Z	X
Oleum (kwas siarkowy dymiący) 10%	20	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	X	Z	Y	X
Ortofosforan sodu (fosforan trójsodowy)	20	X	X	Y	B	X	X	X	X	A	X	X
Ozon (trójtlen)	20	B	Y	Y	Y	X	X	X	X	A	X	X

Y -ŚREDNIOODPORNY

B -NIE BADANY,

Z -NIEODPORNY

A -NIE BADANY, PRAWDOPODOBNIENIE NIEODPORNY

C -ODPORNY WARUNKOWO